

## Déclaration de performances

N° 2092-02-18-DoP

<b>1. Code d'identification unique du produit type :</b>		
Ciment AALBORG WHITE® made in Egypt - Ciment Portland Calcaire EN 197-1:2011 CEM II/B-LL 42,5 N		
<b>2. Usage(s) prévu(s) :</b>		
Préparation de béton, de mortier, de joint et d'autres mélanges pour la construction et pour la fabrication de produits de construction		
<b>3. Fabricant :</b>		
Sinai White Portland Cement Company S.A.E., 604 A El Safa, St. New Maadi, Cairo, Egypt		
<b>4. Représentant autorisé :</b>		
Sans objet		
<b>5. Système(s) d'EVCP :</b>		
Système 1+		
<b>6. Norme harmonisée :</b>		
EN 197-1:2011 KIWA GmbH certification – Identification number 0770		
<b>7. Performance déclarée :</b>		
Principales caractéristiques	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Principaux composants et mélange	Clinker de ciment Portland 65-79 % Calcaire 21-35 % Autres composants de moindre importance 0 - 5 %	EN 197-1:2011
Résistance à la compression : 2 jours 28 jours	≥ 10,0 MPa ≥ 42,5 MPa; ≤ 62,5 MPa	
Temps de prise initiale	≥ 60 min.	
Solidité		
- Expansion - Teneur en SO <sub>3</sub>	≤ 10 mm ≤ 3,5 %	
Teneur en chlorure	≤ 0,10 %	

La performance du produit identifié ci-dessus est conforme à l'ensemble de la ou des performances déclarées. Cette déclaration de performance est délivrée, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Sinai, 12 mars 2018

Signé pour le fabricant et en son nom par :



Dr. Mohamed Abuelseoud

Sinai White Portland Cement Company SAE, 2018

